


LOBADUR WS EASYFINISH сатин, полуматовый

GISCODE: W3+

Продукт-№.: 11517

Сухой остаток 35±1%

Содержание VOC - сатин макс. 99 г/л; полуматовый – макс.105г/л



Не выбрасывайте с домашними отходами, остатки не спускайте в сливное отверстие или канализацию, отнесите их в точку сбора опасных отходов

Однокомпонентный водный лак для паркета и деревянных полов с отличной износостойчивостью

Очень низкая эмиссия в соответствии с Emission Code EC1

Область применения:

паркетный и деревянный пол с нормальной и высокой нагрузкой. Соответствует требованиям для спортивных полов согласно DIN18032 LOBADUR WS EasyFinish полуматовый вместе с LOBA SportCare.

Информация по использованию:

Хорошо встряхните продукт
Не выливайте продукт непосредственно на пол, используйте специальное ведро LOBATOOL

Упаковка:

Канистры 5 л, 10 л – полуматовый, канистры 5л – сатин.

Хранение и транспортировка:

В закрытой заводской упаковке – 12 месяцев. Хранение и транспортировка при t от + 5 °C до +25°C. Не является опасным продуктом в соответствии с ADR.

Инструкции по нанесению:

1. Подготовить и прогрунтовать поверхность. Для спортивных полов - LOBADUR WS EasyPrime или LOBADUR WS Exotengrund.
2. Дать грунтовке высохнуть в соответствии с технической информацией.
3. Нанести **LOBADUR WS EASYFINISH** на поверхность.
4. Дать высохнуть.
5. Осуществить промежуточную шлифовку, при необходимости, нанести шпателем один слой LOBADUR WS TopGel.
- 5а. Линия спортивных полов – нанести LOBATOOL WS SportColor.
6. Нанести **LOBADUR WS EASYFINISH** на поверхность.

Рекомендуемые к использованию грунтовки

Для лучшей адгезии (для экзотических пород дерева):

- LOBADUR WS Exotengrund
- LOBADUR PrimaSeal (на растворителях)

Для уменьшения склеивания паркетных элементов между собой:

- LOBADUR WS Exotengrund
- LOBADUR WS EasyPrime

Время сушки:

Нанесение второго слоя возможно не ранее чем по истечению 4-6 часов, через 4-6 часов можно аккуратно ходить, легкие нагрузки по истечении 24 часов, окончательная прочность приблизительно, через 5 дней.

Промежуточная шлифовка:

В течении первых 24 часов можно повторно вскрыть лаком без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени – промежуточная шлифовка является необходимой. Перед нанесением последующего слоя лака вся поверхность должна быть ровно отшлифована. После каждой шлифовки тщательно удалить пыль.

Расход материала:

валиком ок. 100-120 г/м²

Разбавитель:

продукт готов к использованию и не разбавляется! При неблагоприятных условиях высыхания, может быть смешан с **LOBADUR WS Argo** в пропорции не более 5% от объема лака.

Инструмент:

Валик LOBATOOL DELUXE 120 или LOBATOOL MICROFASER 100-120. Сразу же очистить водой. Не допускать поступления остатков лака в сливные отверстия. Дать высохнуть и выбросить с промышленными отходами.

Советы по технике безопасности:

При работе с **LOBADUR WS EASYFINISH** следует соблюдать обычные меры предосторожности: на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. В противном случае одевать защитные перчатки. Обеспечить хорошую вентиляцию. Попавшие на кожу или одежду остатки лака - смыть водой. Сменить загрязненную одежду. В особых мерах предосторожности в отношении пожара и взрыва нет необходимости.

Следует проветривать рабочее помещение во время работы и сушки, но избегать сквозняков.



LOBADUR WS EASYFINISH сатин, полуматовый

- Первая помощь:** При попадании лака на кожу, промыть обильным количеством воды и мыла.
Полоскание глаз обильно водой в течении 10 минут.
При попадании вовнутрь – пить обильно воду, не вызывая рвоты.
Обратиться к врачу.
- Уход:** См. инструкцию LOBA средства по уходу за паркетными, деревянными полами, покрытыми лаком.
- Примечание:** Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Производитель не несет ответственности в случае применения наших продуктов покупателем не по прямому назначению или с нарушением технологии.

SRL "RECOMDAT" эксклюзивный дистрибьютор фирмы "LOBA"(Германия) в Молдове г.Кишинев ул. Штефан чел маре 196,

тел/факс: (022) 92-50-22